

Saxlama müddəti və qaydası

Anbarda ağızı açılmamış orijinal qablaşdırımda, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorumaqla istehsal tarixindən başlayaraq 6 ay müddətində saxlanıla bilər. Ağrı açılmış qablardakı məhsul bir həftə ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

- ağızı açılmış qablardakı məhsulu bir həftə ərzində istifadə edin;
- istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu əlcək, eynək və maska geyin;
- məhsul gözə və ya dəriyə düşərsə, dər-hal su ilə yuyun, udularsa həkimə müraciət edin;
- ərzaq məhsullarından və uşaqlardan uzaq saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrubi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!

İzoKontakt® 2

**TEZ QURUYAN TƏMİR,
MONTAJ QARIŞIĞI**



Məhsul haqqında

Sement və qum tərkibli, su sızıntılarının izolyasiyasında, montaj və təmir işlərində istifadə olunan, yapışma müqavimətini artırıran, su ilə qarışdırıldığı zaman sürətlə genişlənərək sərtleşən, istifadəyə hazır qarışqdır.

Istifadə sahələri

- Bu təmir, montaj qarışığından:
- daxili və xarici məkanlarda;
 - döşəmə və divarlarda;
 - genişlənməyə meylli olmayan çatların təmirində;
 - su sızan yerlərin izolyasiyasında;
 - boruların izolyasiyasında;
 - beton səthlərin təmirində;
 - qəlib içi qopmuş dəmir boşluqların doldurulmasında;
 - betonun kənar və künclərinin oval şəklə salınmasına və aralıqların təmir edilməsində;
 - metal anker boltlarının və alətlərinin bərkidilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

- birkomponentlidir;
- yalnız su ilə qarışdırılır;
- sürətlə sərtləşərək su sızıntıları üçün manəə əmələ gətirir;

- istifadəsi asandır;
- genişlənərkən su keçirməyin qarşısını alır;
- 15 dəqiqə sonra üzərinə digər məhsullar çəkilə bilər;
- tərkibində xlor olmadığı üçün polad konstruksiyaların korroziyasına səbəb olmur;
- içməli su anbarlarında etibarlı şəkildə istifadə oluna bilər.

Istifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət yetirməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağı, pas və parafin qalıqlarından, boyaya və nəm saxlayan maddələrdən tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır.

Yaranmış boşluqlar və çatlar 20 mm dərinliyində və enində, kənarları dik olaraq kəsilməlidir. Boşluqların V şəklində, künclərin isə sərt uclu kəsilməsi yolverilməzdır.

Qarışığın hazırlanması. 3 dəqiqə ərzində istifadə olunacaq miqdarda məhsulu təmiz bir qabın içinə qoyaraq lazımı miqdarda su əlavə edin, münasib

əlcək geyərək 30 saniyədən çox olma-
maq şərti ilə qarışdırın. 1 kq İzoKon-
takt 2 məhsuluna 0,23 litr təmiz su
əlavə edərək qarışdırın (Su nisbəti ha-
vanın temperaturundan asılı olaraq də-
yişə bilər).

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışq ankraj iş-
lərində istifadə olunur. Ankraj boşluğu
yetərincə İzoKontakt 2 məhsulu ilə dol-
durulmalı və ankraj edilən cihaz ani ola-
raq şaquli istiqamətdə ankraj boşluğununa
yerləşdirilməlidir. 30 dəqiqə ərzində İzo-
Kontakt 2 məhsulunun səthi nəm sax-
lanılmalıdır.

Təvsiyələr. Soyuq havada isti və ya
ılıq su istifadə olunmalıdır. Qarışığa heç
bir digər kimyəvi maddə əlavə edilmə-
məlidir. İstifadə olunacaq səthin və mühi-
tin temperaturu $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağıdırısa
və ya $+32^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırısa, lazımı
temperatur təmin olunmalıdır.

İstifadə zamanı suyun yüksək sürətlə
ayırılması nəticəsində məhsul sürətlə
sərtləşir. Buna görə də tətbiq sahəsi 15
dəqiqə müddətində nəm saxlanılmalıdır.
Quru və əmici səthlərdə bu müddət 30
dəqiqə olmalıdır.

Xüsusi sement əsaslı sistemlərin istifadə
və reaksiya müddəti mühit və səthin
temperaturuna, havadakı rütubət nis-
bətinə qarşı həssasdır. Temperatur aşağı
olduqda reaksiyanın sürəti azalır, bu da
qabda hazır qarışığın istifadə ömrünü
və işin görülmə müddətini uzadır. Tem-
peratur yüksək olduqda, reaksiyanın
sürəti artır və yuxarıda adları çəkilən
digər müddətlər azalır. Məhsulun nəmi
özündə saxlaması və maksimum effekt
əldə edilməsi üçün temperaturun məs-

ləhət görülən dərəcədən aşağı düşmə-
məsinə diqqət yetirilməlidir.

Soyuq havalarda məhsulun istifadə
müddətini uzatmaq üçün qablaşdırımlar
 $+20^{\circ}\text{C} - +25^{\circ}\text{C}$ temperaturda istifadəyə
hazır vəziyyətə gətirilməli və qarışq
yalnız isti su ilə hazırlanmalıdır. İstifa-
dədən sonra bütün alətlər və ləvazimatlar
ılıq su ilə təmizlənməlidir. İzoKontakt 2
sərtləşdikdən sonra mexaniki yolla səth-
dən təmizlənə bilər.

Texniki göstəricilər

Məhsulun tərkibi:	xüsusi sement və kimyəvi əlavələr
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +32^{\circ}\text{C}$
Su / toz nisbəti	1,2 litr su / 5 kq quru qarışq
Səthə çəkilmə müddəti	3,0-5,0 dəqiqə
Təzyiqə düzümlülüyü:	<ul style="list-style-type: none"> • 7 gündən sonra $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Qarışma nisbəti	1,2-1,4 litr maye / 5 kq toz
Qablaşdırma	1 qatı polietilenlən ibarət olan 5 kq-lıq laminasiyalı paketlərdə

Sərfiyat

Su sızan yerlərin ölçüsündə asılı olaraq
dəyişə bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Anbarda saxlanılma şərtlərinə düzgün
əməl edilərsə, istehsal tarixində baş-
layaraq 6 ay müddətində saxlanıla bilər.
Ağzı açılmış qablardakı məhsul bir həftə
ərzində istifadə olunmalıdır.

Xəbərdarlıqlar

- İzoKontakt 2-ni ağzı açılmamış orijinal
qablaşdırımda, sərin və quru şəraitdə,
donmadan qorumaqla saxlayın;

- ağzı açılmış qablardakı məhsulu bir
həftə ərzində istifadə edin;
- istifadə zamanı xüsusi paltar, qoruyucu
əlcək, eynək və maska geyin;
- məhsul gözə və ya dəriyə düşərsə,
dərhal su ilə yuyun, udularsa həkimə
müraciət edin;
- ərzaq məhsullarından və usaqlardan
uzaq saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ tem-
peratur və $50\% \pm 5\%$ rütubətli şəraitdə
aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olun-
muşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu gös-
tericilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş mə-
lumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq
texniki şərt və dövlət standartlarına
uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi al-
tında görülən işlər istisna olmaqla, digər
istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar
istifadə zamanı yarana biləcək problem-
lərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət
daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məh-
sulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə
saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlu-
mat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə
müraciət edin!