

PENOFLEX® 5

İSTİLİK İZOLYASIYA LÖVHƏLƏRİ ÜÇÜN YAPIŞDIRICI



Məhsul haqqında

PENOFLEX 5 yapışdırıcısı sement əsaslı, modifikasiyalı polimerləşdirilmiş, istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasında istifadə olunan məhsuldur. AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) “Yapışdırıcılar- sement əsaslı (hidravlik bağlayıcı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün” standartın tələblərinə uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- montalama işlərində istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- mükəmməl yapışma qabiliyyətinə malikdir;
- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Məhsulun istifadə olunacağı səthlərin sağlam, quru, tozsuz, təmiz və eyni zamanda düz olmasına diqqət etməli, səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər cür yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və səthdə əlavə qırıntılar qalmamalıdır.

Səthdə 5 və ya 20 mm dərinliyində çatlar olarsa, 2 gün öncədən **Filkret** təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsul ilə təmir edilməlidir. İstifadə olunacaq səthin temperaturu 25°C-dən yuxarıdırsa, səth nəmləndirilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 25 kq quru qarışığı yavaş-yavaş təmiz bir qaba 6,0-6,5 litr suyun üzərinə boşaldın və kürəciklər yox olana qədər 3-5 dəqiqə qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin və yenidən 30 saniyə qarışdırdıqdan sonra məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

Tətbiqi. PENOFLEX 5 yapışdırıcısını istilik izolyasiya lövhələrinin kənarlarına xətt şəklində, orta hissəsinə isə dairə şəklində suvaq malası ilə çəkin. İstilik izolyasiya lövhələrini səthə yapışdırarkən istənilən səviyyə və bərabərlik yaranan kimi yerlərinə otuzdurun. PENOFLEX 5 yapışdırıcısı bərkidikdən sonra istilik izolyasiya lövhələrini uyğun səthə mexaniki olaraq dubellə (mismarla) bərkidin. İstilik izolyasiya lövhələri səthə yapışdırılan zaman lövhələrin səthindəki yapışdırıcının quruyaraq qabıqlaşmasına yol verilməməlidir.

Təvsiyələr. İstilik izolyasiya lövhələri PENOFLEX 5 yapışdırıcısı ilə divara yapışdırıldıqdan sonra mutləq səthə uyğun dubellə (mismarla) bərkidilməlidir. Yapışdırıcının istifadə olunacağı mühitin temperaturu +5°C–dən aşağı və ya +30 °C–dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti, yağışlı və küləkli havalarda məhsuldan istifadə olunmamalıdır. Xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələri ilə örtülmüş səth 24 saat günəş şualarından, küləkdən və yağışdan qorunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışığa qətiyyən su və yeni məhsul əlavə olunmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C
Su / quru qarışiq	6,0-6,5 litr su/25 kq quru qarışiq
Qəpma müqaviməti : • betonda • istilik izolyasiya lövhələrində	≥0.5 N/mm ² ≥0.2 N/mm ²
İstifadə qalınlığı: • minimum • maksimum	3 mm 8 mm
İstifadə müddəti	1 saat
Həcm kütləsi	1.63 kq / litr
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilenden ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

PENOFLEX 5 yapışdırıcısının sərfiyyatı 3 mm qalınlıq üçün 4 kq/m²-dir. 25 kq-lıq PENOFLEX 5 yapışdırıcısı ilə təxminən 6,0-6,5 m² səthə istilik izolyasiya lövhələri yapışdırıla bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay müddətində saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- PENOFLEX 5 yapışdırıcısının mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!